

## TEST name : Electric conductivity

작성일 : 2019-10-11, Ver 1.1

부 서 : Quality Assurance Dept.

### Test Method

1. 200ml beaker 준비
2. Beaker에 H<sub>2</sub>O : 198g, powder : 2g
3. Conductivity Meter 2분간 담가 둬.
4. 측정 수치를 읽는다. (단위 :  $\mu$ s로 측정)

### Analysis equipment



Model name : HI 2314 HANNA Instruments